

PASTA NA ODSTRANĚNÍ ŠKRÁBANCŮ

Kratzer Stop

POPIS

Přípravek je univerzálně použitelná brusná pasta bez obsahu silikonových olejů. Hodí se pro odstraňování škrábanců, stříkací mlhy, stop po broušení a pomerančové struktury povrchu na standardních i metalických lacích. Je také vhodná pro použití na zmatovaných nebo zašlých plastových sklech nebo na plastových krytech světlometů z polykarbonátu. Pasta je vhodná pro ruční i strojní aplikaci.

VLASTNOSTI

- příprava povrchů před jejich lakováním
- snadné odstranění zvětralých vrstev lakovaných povrchů
- bez obsahu silikonu
- jednoduché použití

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--|--------------------------|
| Báze | : brusné elementy, vosky |
| Barva / vzhled | : růžová |
| Forma | : pastovitá, kapalná |
| Zápach / vůně | : charakteristický |
| Hustota při +20 °C | : 1,08 g/ml |
| Hodnota pH | : 7,8 |
| Bod vzplanutí | : > 61 °C |
| Viskozita při +20 °C | : 20000 – 25000 mPa.s |
| Minimální trvanlivost v originálním uzavřeném obalu | : 30 měsíců |

OBLAST POUŽITÍ

Speciálně vyvinutý prostředek pro odstranění škrábanců. Vhodný pro standardní i metalické laky. Optimálně se hodí pro odstranění zmatovaných nebo zašlých vrstev na plastových sklech nebo na plastových krytech světlometů z polykarbonátu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Ošetřované plochy musí být nejdříve důkladně očištěné a dobře osušené. Tubu s přípravkem před použitím řádně protřepat. Pastu nanést na měkký hadřík nebo na houbu a krouživými pohyby a lehkým tlakem lehce roztírat na ošetřované plochy (při mechanické aplikaci nastavit leštičku s pěnovým talířem na 1500 – 2000 otáček).

Pozor na přechodech a hranách karoserie, pasta působí velmi abrazivně!

Zbytky pasty následně odstranit pomocí měkké utěrky, přednostně použít utěrku z mikrovláken. Ošetřené lakové plochy nakonec ošetřit, např. přípravkem Liqui Moly – Univerzální politurou (obj. č. 1679).

DOSTUPNÁ BALENÍ

| | | | |
|--------|---------------|---------------|-------------|
| 200 ml | plastová tuba | Obj. č. 2320 | D-GB-F-ARAB |
| 200 ml | plastová tuba | Obj. č. 20887 | JP |

